中压用/中圧用

熱水用カプラ HW型

中压用、通用型温调机器配管用/中E用·汎用型温調機器配管用





²品主要作为水 (热水) 使用的产 如使用其它流体, 请确认密封材

采用了具备优越耐热性的密封材料。 可用于树脂成型等的热水用途。

- ●使用标准规格的分离防止机构, 可防止连接后由于振动或者撞击等原因造成意外分离。
- ●与流图相接触的黄铜部件实施了镀镍处理,提高了耐腐蚀性。
- ●套筒是双〇形环规格,提高了密封性能。

耐熱性に優れたシール材を採用。 樹脂成型などの熱水用途に使用可能。

- ●標準仕様の分離防止機構で、振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止。
- ●流体と接触する真ちゅう部品にはニッケルめっき処理を施し耐食性をアップ。●ソケットはダブルOリング仕様でシール性能をアップ。



规格 /世様				
主体材质/本体材質	黄铜(镀镍)/真ちゅう(ニッケルめっき)			
安装螺纹尺寸 取付ねじサイズ	括塞/プラグ: R 1/4、R 3/8、R 1/2、 套筒/ソケット: Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2			
最高使用压力 MPa {kgf/cm2} _{最高使用压力}	2.0 {20}			
密封材质/シール材質	密封材质/シール材質	标示号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	附注/備考
使用温度范围注1/使用温度範囲	氨麦橡胶 /ふっまずん	FKM	-20°C~+180°C	标准材质/煙淮炒質

注1) 可使用的温度范围根据使用条件而不同。/使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。

推荐最大拧紧扭矩/推奨最大締付トルク			Nm {kgf•cm}
安装螺纹尺寸/取付ねじサイズ	R 1/4, Rc 1/4	R 3/8, Rc 3/8	R 1/2, Rc 1/2
扭矩値/トルク値	9 {92}	12 {122}	30 (306)

套筒以及插塞的安装和拆卸、请在六角部使用扳手。/ソケットまたはプラグの取付け、取外しは六角部にスパナを掛けてください。

流体的流向/流体の流れ方向







互换性/互換性

尺寸不同的情况下不能连接。另外, 如果是我們公司相同尺寸的SP快速接头TypeA, 不论任何安装形状,都可以连接。但是,SP快速接头TypeA与本产品的密封材质特性 不同, 因此产品规格以及耐久性也不同。在本产品的规格范围内, 请务必按照贵司的 使用环境和条件进行实机确认。

サイズが異なる場合は接続できません。また、同サイズの弊社製SPカプラType Aであれば、取付形状にかかわらず接続できます。ただし、SPカプラType Aは本品とシール材の特性が異なるため、製品仕様および耐久性が異なります。本品の仕様範囲内において、必ず貴社使用環境・条件にて実機確認を行ってください。

最小截面积/	(mm²)		
产品型号/製品型式	HW-2S-F×HW-2P-M	HW-3S-F×HW-3P-M	HW-4S-F×HW-4P-M
最小截面积/最小断面積	26	51	73


真空用途适用性/ _{真空用途適合性}		1.3×10 ⁻¹ Pa {1×10 ⁻³ mmHg}	
套筒单独使用时/ソケット単体時	插塞单独使用时/プラグ単体時	连接时/接続時	
_	_	可使用/使用可能	

连接时的空气混入量/接続時の空気混入量			*因使用条件而各异/使用条件によって異なります (mL)		
	产品型号/製品型式	HW-2S-F×HW-2P-M	HW-3S-F×HW-3P-M	HW-4S-F×HW-4P-M	
	空气混入量/空気混入量	1.2	2.7	3.9	

分离时的泄漏量/分離時の液だれ量		*因使用条件而各异/使用条件によって異なります (mL)		
产品型号/製品型式	HW-2S-F×HW-2P-M	HW-3S-F×HW-3P-M	HW-4S-F×HW-4P-M	
液体泄漏量/液だれ量	0.8	2.1	3.2	

-压力损失特性图/流量

[测定条件] 〔測定条件〕 ●流体名称:水/流体名:水 ●温度/温度: 23°C±5°C



分离防止机构 (安全锁扣) 的构造、使用方法/分離防止機構(セーフティロック)の構造・使用方法





锁定方法/ロックの方法

锁环向箭头A方向滑动的状态 下旋转,使制动器的位置从锁 环沟的浅的地方到深的地方 吻合后,就是不可分离状态。


ロックリングを矢印Aの方向にスライドさせた状態で回転させ、ストッパの位置をロック リングの溝の深い方から浅い方に合わせる と、分離できない状態になります。




解锁的方法/ロックの解除方法


锁环向箭头A方向滑动的状态 下旋转,使制动器的位置从锁环 沟的深的地方到浅的地方吻合 后,就是可分离状态。

ロックリングを矢印Aの方向にスライドさせた 状態で回転させ、ストッパの位置をロックリン グの溝の浅い方から深い方に合わせると、



产品型号、尺寸表/製品型式:寸法表





阀门、〇形环更换目标/バルブ・ロリング交換目安

※本公司的测试结果/弊社による試験結果

【测试条件/試験条件】

- ●测试装置: 模具温度调节器 ●流体: 清水 ●测试温度: 160°C、180°C ●测试状态: 连接了快速接头状态下的连续测试
- ●試験装置:金型温度調節機 ●流体:清水 ●試験温度:160℃、180℃ ●試験状態:「カプラ」を接続した状態での連続試験





热水 180°C 熱水 180℃





热水 160°C 熱水 160°C




密封圈开始膨胀。



辅助部件/補用部品

O形环 (2个装) /Oリング (2個入り)

更换O形环时请涂上润滑油。 Oリング交換時にはグリースを塗布してください。



注意/ご注意

- *根据模具温度调节器,进行热水连接通水测试/金型温度調節機による熱水連続通水試験
- ●阀门为···160°C:3000小时,180°C:1000小时连续使用下 ●O形环为···160°C:2000小时,180°C:700小时连续使用下
- 对是否存在泄漏进行了确认,上述数值为本公司的测试值,非保证值。由于客户的使用条件(装卸次数和流体的添加剂等),密封材质的耐久性不同,上述的更换作为目标参考。 ●快速接头连接时混入空气,使用于热水时,请在设备侧实施除去空气。●如果水中混入添加剂时,或者配管内变成蒸汽时,密封材质的耐久性会下降。●在这些环境下使用时,请务必进行实机试验确认。
- ●パルプは … 160℃:3,000時間、180℃:1,000時間の連続使用において ●のリングは … 160℃:2,000時間、180℃:700時間の連続使用において 漏れのないことを確認しておりますが、弊社の実験値であり保証値ではありません。お客様の使用条件(着脱回数や流体の添加剤など)によって、シール材の耐久性は異なりますので、上記交換は目安としてお考えください。 ●「カプラ接続時に空気が混入します。熱水で使用される場合は、設備側で空気抜きを実施してください。●水に添加剤が混入された場合、または配管内が蒸気になる場合はシール材の耐久性が低下します。これらの環境で使用する場合は、必ず実機確認を行ってください。